



CABLES DE ACERO ESTANDAR / STANDARD ROPES

Construcción (150 Alambres)
Construction (150 Wires)

6x25F+FC
6x25F+1

Resistencia a la rotura
Breaking strength

●●○○○

Resistencia a la flexibilidad
Bending performance


●●●○○

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance

●●●○○

EN 12385-4 / DIN 3057

Aplicaciones / Application:



Diámetro nominal	Peso aprox.	Sección metálica	Diámetro alambre ext.	Carga de rotura mínima Minimum breaking load			
Nominal diameter	Weight	Metallic cross section	External diameter of wire	1960 N/mm ² . EIP		2160 N/mm ² . EEIP	
mm.	Kg/m	mm ² .	mm.	kN	Kp.	kN	Kp.
8	0,23	26,4	0,51	41,4	4.221	45,6	4.650
9	0,30	33,5	0,58	52,4	5.343	57,7	5.883
10	0,37	41,3	0,64	64,7	6.597	71,3	7.270
11	0,44	50,0	0,70	78,3	7.984	86,2	8.790
12	0,52	59,5	0,77	93,1	9.493	103	10.503
13	0,61	69,8	0,83	109	11.115	120	12.236
14	0,71	81,0	0,90	127	12.950	140	14.276
15	0,81	93,0	0,96	146	14.887	160	16.315
16	0,92	105	1,02	166	16.927	182	18.558
17	1,04	119	1,09	187	19.068	206	21.006
18	1,16	134	1,15	210	21.414	231	23.555
19	1,30	149	1,22	233	23.759	257	26.206
20	1,44	165	1,28	259	26.410	285	29.062
22	1,74	200	1,41	313	31.917	345	35.180
24	2,07	237	1,50	373	38.035	411	41.910
26	2,43	279	1,71	437	44.561	482	49.150
28	2,81	322	1,92	507	51.700	559	57.002
30	3,23	370	2,03	582	59.347	642	65.465
32	3,68	422	2,14	662	67.505	730	74.439

* Diámetros adicionales y composiciones especiales bajo pedido.